

FEYNVETRO 5010-00

Beschreibung

Produktbeschreibung		Haftvermittler für die Lackierung von Glas.
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff		Modifizierter Haftvermittler
Anwendungsgebiet		Für die Lackierung von Glas im Innenausbau. Zugabe von 5% zu bereits mit Härter gemischten ALPOCRYL EMAILACK LE, ALPOCRYL EMAILACK KF sowie ALPOCRYL KLARLACK. Siehe auch Verfahrenstechnisches Merkblatt VTM4118 „Empfehlungen Glasbeschichtung“.
Farbtöne		Klar
Gebindegrösse	Lack	1 L

Technische Daten

Technische Daten	Produkt	
Sicherheitsdatenblatt	Z50100	
Dichte (20°C)	0.912	g/cm ³
Festkörpergehalt	20	± 1 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	80	± 1 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	729	g/L
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden	6 Monate	
Theoretische Ergiebigkeit	- g/m ² → - m ² /kg für - µm Trockenschichtdicke	

Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	Z50100 - FEYNVETRO 5010-00 HAFTVERMITTL

Aufbauberatung

Glas:

5% zugeben zu folgenden bereits mit UNIPUR HÄRTER 279/H901 gemischten Lacken

Produkt		Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Überlackierung:	ALPOCRYL EMAILACK LE 5393 (MV 5:1)	5393	
oder	ALPOCRYL EMAILACK KF (MV 4:1)	5372	
oder	ALPOCRYL KLARLACK (MV 5:1)	5454	
Unter Zugabe von 5%:	FEY(N)VETRO ZUSATZ Z5010	Z5010	

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.

Vorbehandlung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.
	Glas	Siehe Verfahrenstechnisches Merkblatt VTM4118 „Empfehlungen Glasbeschichtung“.

Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Nach Zugabe von 5% FEY(N)VETRO-ZUSATZ Z5010 zu bereits mit Härter gemischten Lacken erneut gut aufrühren.

Wichtige Hinweise

Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern.
------------------	---

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.