



|                                                                                                        | <b>DE</b><br><b>Untergrund: Glas (allgemein)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EN</b><br><b>Surface: Glass (general)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>[Abbildung 1]</p> | <p>Reinigung: (Abbildung 1)</p> <p>Gründliche Vorreinigung des Untergrundes. Bei Bemoosung z.B. mit DIMANIN-A (in der Drogerie erhältlich) gründlich nach Anleitung reinigen und anschließend mit Wasser abspülen. Eine Grundierung ist nicht erforderlich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Cleaning: (Figure 1)</p> <p>Thorough pre-cleaning of the substrate. In the case of moss, clean thoroughly with DIMANIN-A (available from chemists), for example, according to instructions and then rinse with water. Priming is not necessary.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <p>[Abbildung 2]</p> | <p>Installation Schritt 1: (Abbildung 2)</p> <p>Auf trockenem und gereinigtem Untergrund erfolgt die erste Splitterschutzlack-Beschichtung, welche möglichst gleichmäßig mit einem Verbrauch von mindestens 225 g /m<sup>2</sup> mittels einer Mohair Rolle aufgetragen werden soll.</p> <p>Installation Schritt 2:<br/>Nach einer Wartezeit von ca. 4-6 Stunden (sobald die Beschichtung trocken ist) erfolgt dann die zweite Splitterschutzlack-Beschichtung mit einem Verbrauch von ebenfalls 225 g /m<sup>2</sup>.</p> <p>Eine zweite Beschichtung ist zu empfehlen, da hierdurch auch an kritischen Stellen eine gleichmäßige Beschichtungsstärke gewährleistet ist.</p> | <p>Installation step 1: (Figure 2)</p> <p>The first anti-splinter coating is applied to a dry and clean substrate, which should be applied as evenly as possible with a consumption of at least 225 g /m<sup>2</sup> using a mohair roller.</p> <p>Installation step 2:<br/>After a waiting time of approx. 4-6 hours (as soon as the coating is dry), the second anti-splinter lacquer coating is applied with a consumption of also 225 g /m<sup>2</sup>.</p> <p>A second coat is recommended as this ensures a uniform coating thickness even in critical areas.</p> |